

Cubre-Bocas Plisado Triple Capa - Cosidos

NOMBRE DEL ARTÍCULO
CUBRE.BOCAS PLISADO TRIPLE CAPA



ESPECIFICACIONES

- MÁSCARA 3PLY
- OREJERAS (2)
- LIBRE DE LÁTEX
- LIBRE DE FIBRA DE VIDRIO
- ALTA FILTRACIÓN BFE
- LIGERA RESISTENCIA A LIQUIDOS RECUBRIMIENTO ANTIVIRAL & ANTIMICROBIAL SEGURO DE DESECHAR

ORIGEN

MÉXICO

VERSIONES DE EMPAQUE: (UNIDADES POR BOLSA)

- | | |
|-------|--------|
| • 10 | • 400 |
| • 20 | • 500 |
| • 50 | • 800 |
| • 100 | • 900 |
| • 200 | • 1000 |

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

BARRERA

ANTI-MICROBIANA/HIDROFÓBICA
BLOQUEA A GÉRMENES PATÓGENOS CON EFECTIVIDAD DEL 99%

RESISTENCIA

AL DESGARRE Y ELONGACIÓN

PESO

10 A 70 g/m²

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

HIPOALERGÉNICO, SUAVE AL TACTO, PERMEABLE AL AIRE, IMPERMEABLE,
ANTIESTÁTICO, ANTI-ENMOHECIMIENTO, ESTABILIZADOR UV

MEDIDAS

CUERPO: 18cm x 10cm
OREJILLAS: 17cm

GRAMAJES DISPONIBLES

20, 25 Y 30g/m²

Cubre-Bocas Plisado Triple Capa - Cosidos

MÉTODOS DE PRUEBA APLICABLES

CONCEPTO	UNIDAD	OBJETIVO	MÉTODO	TOLERANCIA
1 GRAMAJE	g/m ²	50	IN10BM013	PROMEDIO: 47 - 53
2. RESISTENCIA A LA TENSIÓN	kg/in	20	IN10BM10	MIN.PROM: 18 MIN.PROM: 16
a) DIRECCIÓN DE MÁQUINA b) DIRECCIÓN TRANSVERSAL	kg/in	16	IN10BM10	MIN.PROM: 13 MIN.PROM: 10
3. ELONGACIÓN	%	70	IN10BM10	MIN.PROM: 65 MIN.PROM: 45
a) DIRECCIÓN DE MÁQUINA b) DIRECCIÓN TRANSVERSAL	%	80	IN10BM10	MIN.PROM: 65 MIN.PROM: 50
4. COLUMNA DE AGUA	mm H ₂ O	250	IN10BM32	MIN.PROM: 150 MIN.PROM:150
5. PATRÓN DE COSTURA	COSTURA RECTA			
6. FORMACIÓN Y COLOR	COLOR BLANCO 19-4052			

INFORMACIÓN DE SUBENSAMBLAJE

SUBENSAMBLE	TALLA	CADENA	TIEMPO		SUBENSAMBLES POR TUBO
			MIN	SEG	
TELA SUBCAPA SENCILLA REPELENTE	U/T	MN126KA1	0	10	1
TELA SUBCAPA SENCILLA REPELENTE	U/T	MN126KA2	0	10	1
TELA SUBCAPA SENCILLA CENTRAL REPELENTE	U/T	MN126KA3	0	10	1

Cubre-Bocas Plisado Triple Capa - Cosidos

ENSARTADO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE FIBRA	ALIMENTACIONES	GUIADORES
TELA POLIÉSTER Y/O POLIPROPILENO TERMOBONDEADO 20,30,50 Y/O 60 GR.	1.212	

OBSERVACIONES DEL ENSARTADO

EL ORDEN DEL ELASTANO 20/40/34 Y EL NYLON 70/68/1 EN LAS ALIMENTACIONES PUEDE VARIAR. EL POLIÉSTER 71/1 PUEDEN SER TODOS DE LA MISMA OTRSIÓN, SO NO HAY DEL TONO REQUERIDO PUEDEN USAR DE OTRO TONO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ AUTORIZADO.

CONSUMO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DE FIBRA	CÓDIGO	CONSUMOS EN KG. POR TALLA U/T
TELA POLIÉSTER Y/O POLIPROPILENO TERMOBONDEADO 20,30, 50 Y/O 60 GR.	EL07-100S-5 EL07-100Z-5	0.084 kg



Para pedidos o consultas, favor de dirigirse a:



Lumtec S.A. de C.V.
Av. Toluca No. 460 Col. Olivar de los Padres
01780 Ciudad de México, México
Tels.: +52 (55) 5680 - 1047 al 50
info@lumtec.com.mx